关于欧洲标准委员会对蓝羊毛不同批次之间比对结果的数据统计

数据发布：欧洲标准委员会

该表格整理于发布：上海凯砚化工科技有限公司

Anlage zum Statement vom 14.06.2022

Rundversuch Blautyp 6 DIN EN ISO 105-B06

Heißbelichtung: SST 100 °C

Teilnehmer	D	D	D	D	D	A	C-V3 durchgehend belichtet	A	C-V1 durchgehend	C-V2 durchgehend	A	C-V1 nicht durchgehend	C-V1 nicht durchgehend	C-V2 nicht durchgehend	B	B	B	B
Geräte	Alpha	Alpha	CI	Ci	CI	Versuch2	Beta	Versuch 3	Beta	Beta	Versuch 1	Beta	Beta	Beta	CI	Beta	Beta	CI
Belichtungsdauer	51 Stunden	53 Stunden	53 Stunden	53 Stunden	55 Stunden	56 Stunden	59 Stunden	59 Stunden	60 Stunden	60 Stunden	60 Stunden	65 Stunden	68 Stunden	68 Stunden	69 Stunden	71 Stunden	76 Stunden	78 Stunden
Urtyp	3,83	4,10	4,22	4,12	4,14	4,10	4,21	4,10	4,89	4,29	4,74	4,83	5,14	4,95	5,00	4,54	4,74	4,87
KSL III 2230	4,65	4,76	4,39	4,71	4,77	4,32	4,61	4,43	4,57	4,40	4,73	4,35	5,23	5,3	5,62	5,34	5,79	5,32
KSL V 2230	4,34	5,00	4,62	4,82	4,45	4,32	4,71	4,40	4,51	4,50	4,60	5,11	5,39	4,8	5,44	5,90	5,34	5,37
berechnete Dosis (MJ/m²) bei Bestrahlungsstärke (breitbandig) 60W/m²	11,02	11,45					12,74		12,96	12,96		14,04	14,69	14,69		15,34	16,42	



凯砚

数字签名者：凯砚

DN：cn=凯砚, o=上海凯砚化工科技有限公司, ou=business development, email=info@keyics.com, c=CN

日期：2024.06.17 14:20:13 +08'00'